



KETCH 6T55 木地板胶粘接剂

产品说明书
KETCH 6T55

KETCH 6T55木地板胶粘接剂

产品简介	KETCH 6T55 粘接剂一种单组份弹性粘接剂。 可用于粘接楼木地板，复合板，拼接板，镶木板，住宅用贴面板和硬纸板。
特性 / 优点	<p>单组份,即用</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 快速固化 ◆ 高性能脚步消声胶粘剂 ◆ 适用于大多数常用类的木板 ◆ 尤其适用于问题的木板，如榉木板和竹板 ◆ 适用于将木板直接粘接在旧的瓷砖板上 ◆ 减少对面的应力：材料兼容的性粘接剂可以减小木板和地面之间的横向应力 ◆ 适用于面采暖系统 ◆ 粘接剂可用于满铺
技术数据	
基质	单组份聚氨酯
颜色	棕褐色
包装	600ml/支，2kg/支，16kg/桶
储存	
储存条件/期限	原封包篆置于干燥的环境中，防止阳光直猎，并在+10℃至+25℃的温度下，自陵产之日起可存放12个月。
化学成分	单组份聚氨酯，湿气固化
密度	~1.34 kg/L (未固化) (DIN53 479)
表干时间	~45-60 分钟 取决于气候条件
固化速度	~3.0 mm/24h(+23℃ / 50%r.h) 在满铺安装时 12-24 小时后可在地板量行走(由气候环境和粘接层厚度而定)
流动性	铺刮容易
耐用温度	-40℃至+80℃
机械 / 物理特性	
抗剪强度	~1.0 N/mm ,1mm 粘接厚度 (+23℃/50%r.h) (DIN281)



KETCH 6T55 木地板胶粘剂

抗拉强度	~1.5 N/mm (+23°C/50%r.h) (DIN53 504)
邵氏硬度 A	~38 (28 天后) (DIN53 505)
断裂延展率	>400%(+23°C / 50%r.h) (DIN53 504)
撕裂强度	>6MPa
系统指引	
施工细节	
使用量	<p>满铺粘接:</p> <p>700~900g/m (550~700ml/m) 配合使用 B3 齿板或 3/16'' , 1/8'' , 1/8'' (实木复合地板, 厚板, 拼花地板)</p> <p>800~1000g/m (600~700ml/m) 配合用 B11 齿板或 3/16'' (实木地板, 实木复合地板, 长板, 贴面板, 强化地板, 工业用木地板)</p> <p>在对长条的, 宽的地板或对地面不平整情况下的粘接, 必须使用较大槽口的齿板 (避免空洞现象)</p> <p>带状粘接:</p> <p>大概 44ml 每延米 = 200~400g/m, 依据粘接带的间隔而定</p>
基面质量	必须清洁干燥, 平整均一, 表面无油脂油污, 灰尘或散落的颗粒, 油漆, 水泥浮浆及其他不良附着物必须全部清除。必须遵守标准的建筑规则。
基面准备	<p>混凝土 / 水泥砂浆: 必须打底和用工业真空吸尘器彻底清理。</p> <p>硬石膏 / 硬石膏流动砂浆: 在粘接开始前必须打底和用工业真空吸尘器彻底清理。</p> <p>光滑的釉面瓷砖和旧瓷砖: 对瓷砖表面进行打磨后用工业真空吸尘器将表面彻底清理干净。</p> <p>木 / 石膏板 (如: 硬纸板, 夹板): 必须用胶或者螺丝钉将板固定在基面上, 对于用悬铺法施工的地板请联系我们的技术人员。</p> <p>KETCH 6T55 可以用在没有底漆的水泥地面上, 石膏板上, 粗纸板上, 混凝土和瓷砖面上。</p>
施工条件 / 限制	
基面温度	从铺设过程中直到 KETCH 6T55 完全固化, 基面温度必须大于+15°C, 在地面采暖系统中基面温度必须小于+20°C。基面温度和相关的建筑标准是相关的。



KETCH 6T55 木地板胶粘接剂

环境温度	室内温度在+15℃~+35℃。环境温度和建筑标准是相关的。
基面湿度	允许的基面含水率： <ul style="list-style-type: none">—水泥地面在 2.5%的含水率—石膏类地面在 0.5%的含水率—氧化镁的地面在 3~12%的含水率 允许的地板采暖系统中的基面含水率： <ul style="list-style-type: none">—水泥地面在 1.8%—石膏类地面在 0.3%—氧化镁的地面在 3~12% 对于木地板的含水率和基面的质量，必须遵守木地板制造商的指引和相关的标准建筑规则。
相对空气湿度	在 40%~70%
施工指导	满铺粘接
施工方法 / 工具	可用标准齿板将桶内的 KETCH 6T55 均匀地刮在已处理完毕的基面上，用力压住木地板从而使地板背面充分的浸润，然后用木块靠紧木地板拿木锤敲击木块，使木地板能更好地连接。很多类型的木地板都需要在其上部敲击。铺设的地板必须距离墙面 10~15cm。 带状粘结准备好粘接剂和施工枪以后，在处理好的地面上挤出高为 10mm 宽为 8mm 间距 100mm-250mm 在之间的三角形条状粘胶(根据木地板的类型)。 打在完全准备好的基面上，用力压住木地板使基面与木地板完全粘接，然后用木块靠紧木地板拿木锤敲击木块，使木地板能更好地连接。 粘在木地板表面的残余粘接剂必须立即清理掉可用软布擦洗。
清洁工具	使用完毕后应立即将所有工具清洗干净，已经固化的材料只能用机械方法去除。
贮存时间	~45 分钟
施工局限	木地板粘接必须由有经验的技术工人施工。粘接剂的适宜温度在+5℃—+35℃。最佳的施工温度不低于+15℃,周围环境必须有适宜的湿度使粘接剂固化。
注意	此产品信息表上的所有技术数据都来源于试验测试。真实数据可能随着我们无法控制的环境因素改变。
当地法规	由于各地不同的当地法规，此种产品可能在不同的国家和地区有性能的差异请参考当地的产品信息表来确定具体的产品应用范围。
健康和安全的指引	



KETCH 6T55 木地板胶粘接剂

防范措施	为了避免极少数的过敏反应，我们建议操作时使用橡胶手套。在休息前或完成工作后，要换掉工作服并洗手。必须遵守当地法规和包装标签上的健康安全建议。
环保	不要把未固化的粘接剂倒入下水道或土壤里。

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991

0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com



最新信息
登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项
未来安全使用商品, 请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审, 内容如有变更, 恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。